

1液型ウレタン樹脂系接着剤

根太郎ウレタン

用途

- 木床・乾式二重床の接着
- 根太の接着
- 床暖房用木質床材の接着
- 鋼製束・プラスチック束の接着
- コンクリートと木質系フローリングの接着
- 木レンガの接着
- キッチンパネルの接着（テープ併用）
- 階段のアルミステップの接着



650mL (1kg)

根太郎ウレタン床束 UA-1

- ノズル付きアルミバックのためカートリッジガンなしで片手で簡単に塗布できます。
- ネダ・フロアから束の接着まで幅広く使えます。
- 省ゴミ対策品



760mL (1.2kg)

根太郎ウレタンカート UC-760

- カートリッジタイプの木質床材用・乾式二重床施工用で作業性に優れています。（4ツ穴平ノズル付き）
- ネダ・フロアから束の接着まで幅広く使えます。

使用方法

- 下地の凸凹を平滑にし、ゴミ・錆・油分などの汚れを取り除き、乾燥させてください。

根太郎ウレタン床束

- 開封部のプルトップを引き抜き、中のアルミ膜を破ってからノズルを取り付けてください。
- カッターナイフでノズルを切り使用してください。（標線は内径3mm、7mm、10mm）

根太郎ウレタンカート

- 平ノズルを取り外し、中のアルミ膜を破ってからノズルを取り付けてください。

施工上の注意

1. 二重床・捨て貼り施工の場合は下地材面に塗布幅間隔を詰めて連続塗布して下さい。
2. 床材1枚毎に塗布し、都度、床材を下地材に少し押し込み気味に貼り合わせて下さい。
3. 床材の貼り付けは貼り付け可能時間内に行って下さい。
※貼り付け可能時間は製品に記載されています。
4. 貼り付け可能時間内にクギ打ちを行い乾燥養生期間内はその上を歩いたり、重量物を置かないで下さい。
5. 低温時にノズルからの出が悪くなる場合があります。その場合は暖かい屋内や車内で温めからご使用下さい。
次の場合は「床鳴り」「接着不良」等の原因となりますのでご注意ください。
 - ①床材・根太にソリがある場合。
 - ②接着後に浮き上がり、クギ止めがきかない場合。
 - ③根太・下地材が湿っていたり、高低差があり水平が保たれていない場合。
 - ④密着した接着層が確保されない場合。⑤乾燥養生期間が充分とれない場合。
6. 根太郎ウレタン床束はネダ・二重床施工時は塗布径5～7mmで線状に塗布して下さい。
7. その他製品に記載の注意事項を遵守してご使用下さい。

品名	容量	荷姿	標準使用量			
			ネダ施工	二重床施工	束施工	貼付可能時間
根太郎ウレタン床束 UA-1	650ml (1kg)	12本/ケース	130～140g/m ² (7～7.5m ² /本)	400～500g/m ² (2～2.5m ² /本)	束1本当たり30～50g	40分以内/5℃ 30分以内/20℃ 20分以内/30℃
根太郎ウレタンカート UC-760	760ml (1.2kg)	12本/ケース	130～140g/m ² (8～9m ² /本)	400～500g/m ² (2.5～3m ² /本)	束1本当たり30～50g	

商品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.kowa-hitomebore.co.jp/>

検索サイトで